

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.8785 · CLASSE 1.8

# 1.8785

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 1 désignations normalisées issues de 1 régions.

|                 |                     |                  |
|-----------------|---------------------|------------------|
| MASSE VOLUMIQUE | AUTRES DÉSIGNATIONS | CARACTÉRISTIQUES |
| 7.85 g/cm³      | 1 dans 1 régions    | 1 répertoriées   |

|                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Composition chimique                                                             | Fraction massique en % |
| Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau. |                        |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Températures de transformation prédites                                                                                                      |
| La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo. |

| Caractéristiques physiques |        |       | 1 valeurs |
|----------------------------|--------|-------|-----------|
| CARACTÉRISTIQUE            | VALEUR | UNITÉ |           |
| Masse volumique            | 7.85   | g/cm³ |           |

| Désignations dans les différentes normes |                         | 1 désignations · 1 documentées comme identiques |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Europe                                   |                         | 1                                               |
| L485MO                                   | Nom propre de la nuance | din-en                                          |

**Remarque sur l'utilisation.** Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

**Demande concernant 1.8785**  
Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.8785

ÉDITION

24 août 2026