

NUMÉRO DE MATÉRIAU EN-JM1130

EN-JM1130

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 13 désignations normalisées issues de 11 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.85 g/cm³	13 dans 11 régions	1 répertoriées

Composition chimique	Fraction massique en %
Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.	

Températures de transformation prédites
La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Caractéristiques mécaniques			3 valeurs pour 1 états
ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	—
GOST 1215-79	—	—	100–163

Caractéristiques physiques			1 valeurs
ÉTAT · DIMENSION			E GPa
20			166
CARACTÉRISTIQUE		VALEUR	UNITÉ
Masse volumique		7.85	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

13 désignations · 2 documentées comme identiques

Europe	2	Japon	1
EN-GJMB-350-10	Nom propre de la nuance din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	Nom propre de la nuance din-en		
Russie / CEI	2	Italie	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost		
États-Unis	1	Suède	1
32510	aisi-sae	0815-00	ss
Royaume-Uni	1	Tchéquie	1
B35-12	bs	422533	csn
France	1	Pologne	1
MM35-10	afnor	Zcc35010	pn
		Autriche	1
		GTS-350	onorm

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant EN-JM1130

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	EN-JM1130	24 août 2026