

NUMÉRO DE MATÉRIAU EN-JS1030

EN-JS1030

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 31 désignations normalisées issues de 18 régions.

MASSE VOLUMIQUE 7.85 g/cm³	AUTRES DÉSIGNATIONS 31 dans 18 régions	CARACTÉRISTIQUES 1 répertoriées
--------------------------------------	--	---

Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Caractéristiques mécaniques

4 valeurs pour 1 états

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	–
GOST 7293-85	–	–	–	140–202

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

31 désignations · 2 documentées comme identiques

France	5	Suède	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Australie / Nouvelle-Zélande	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Europe	2	États-Unis	1
EN-GJS-400-15	Nom propre de la nuance din-en	60-40-18	aisi-sae
GGG-40	Nom propre de la nuance din-en		
Royaume-Uni	2	Espagne	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
International	2	Tchéquie	1
400-12	iso	422304	csn
400-15	iso		
Japon	2	Pologne	1
FCD40	jis	Zs40015	pn
FCD400	jis		
Chine	2	Bulgarie	1
QT400-15	gb	380-17	bds
QT400-18	gb		
Russie / CEI	2	Autriche	1
VCH40	gost	SG38	onorm
B440	gost		
Italie	2	Belgique	1
GS 370-17	uni	FNG38-17	nbn
GS400-12	uni	Finlande	1
		GRP400	sfs

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant EN-JS1030

Faire une demande

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.