

NUMÉRO DE MATÉRIAU EN-JS1073

EN-JS1073

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 31 désignations normalisées issues de 18 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.85 g/cm³	31 dans 18 régions	1 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Aucune composition chimique sourcée n'est disponible pour ce numéro de matériau.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

31 désignations · 2 documentées comme identiques

France	5	Royaume-Uni	2
400/17	afnor	420-12	bs
FCS 400-12	afnor	SNG 420	bs
FGS370-17	afnor	International	2
FGS400-12	afnor	400-12	iso
FGS400-15	afnor	400-15	iso
Europe	2	Japon	2
EN-GJS-400-15C Nom propre de la nuance	din-en	FCD40	jis
GGG-40 Nom propre de la nuance	din-en	FCD400	jis

Chine	2	Espagne	1
QT400-15	gb	FGE 38-17	une
QT400-18	gb		
Russie / CEI	2	Tchéquie	1
VCH40	gost	422304	csn
B440	gost		
Italie	2	Pologne	1
GS 370-17	uni	Zs40015	pn
GS400-12	uni		
Suède	2	Bulgarie	1
07 17-02	ss	380-17	bds
0717-00	ss		
Australie / Nouvelle-Zélande	2	Autriche	1
0717-02	as-nzs	SG38	onorm
300-17	as-nzs		
États-Unis	1	Belgique	1
60-40-18	aisi-sae	FNG38-17	nbn
		Finlande	1
		GRP400	sfs

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant EN-JS1073

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

[Faire une demande](#)

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

EN-JS1073

ÉDITION

24 août 2026