

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.4552 · CLASSE 1.4

AM-X7 CrNiNb 20 10

N° de matériau 1.4552

également répertorié sous G-X 5 CrNiNb 18 9


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 15 désignations normalisées issues de 7 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.85 g/cm ³	15 dans 7 régions	9 répertoriées


Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque :
Mo.

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm³

Désignations dans les différentes normes

15 désignations · 5 documentées comme identiques

États-Unis	5	Espagne	2
J92640	Nom propre de la nuance uns	AM-X7 CrNiNb 20 10	une
J92710	Nom propre de la nuance uns	F.8413	une
347	Nom propre de la nuance aisi-sae	Japon	2
J92640	aisi-sae	SCS 21	jis
J92710	aisi-sae	SCS 21X	jis
Europe	2	France	1
G-X 5 CrNiNb 18 9	Nom propre de la nuance din-en	Z4CNNb19.10M	afnor
GX5CrNiNb19-11	Nom propre de la nuance din-en	États-Unis / Aéronautique	1
Royaume-Uni	2	5362	ams
347 C 17	bs		
821 grade Nb	bs		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant AM-X7 CrNiNb 20 10

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	1.4552	25 août 2026