

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.1121 · CLASSE 1.1

# C10k

## N° de matériau 1.1121

également répertorié sous C10E


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 61 désignations normalisées issues de 22 régions.

| MASSE VOLUMIQUE               | AUTRES DÉSIGNATIONS       | CARACTÉRISTIQUES      |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>61</b> dans 22 régions | <b>7</b> répertoriées |


### Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

### Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni, Mo.

Caractéristiques mécaniques

4 valeurs pour 3 états

| SOFT ANNEALED | HB     | HRB |
|---------------|--------|-----|
| Soft annealed | 131    | 73  |
| NORMALIZED    | HB     |     |
| Normalized    | 85–140 |     |
| COLD ROLLED   | HV     |     |
| Cold rolled   | 250    |     |

Caractéristiques physiques

1 valeurs

| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR | UNITÉ |
|-----------------|--------|-------|
| Masse volumique | 7.85   | g/cm³ |

Désignations dans les différentes normes

61 désignations · 4 documentées comme identiques

| États-Unis    | 7                               | Espagne                      | 5      |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| G10100        | Nom propre de la nuanceuns      | C10E                         | une    |
| 1008          | aisi-sae                        | C10k                         | une    |
| 1010          | Nom propre de la nuanceaisi-sae | F.151                        | une    |
| 1011          | aisi-sae                        | F.1510                       | une    |
| G10080        | aisi-sae                        | F.1510-C 10 k                | une    |
| G10100        | aisi-sae                        |                              |        |
| M1010         | aisi-sae                        | France                       | 4      |
|               |                                 | AF-34                        | afnor  |
| Royaume-Uni   | 6                               | C10RR                        | afnor  |
| O40A10        | bs                              | XC10                         | afnor  |
| O45A10        | bs                              | XC12                         | afnor  |
| O45M10        | bs                              |                              |        |
| C10 C10E C10R | bs                              | Italie                       | 4      |
| C10E          | bs                              | 2C10                         | uni    |
| CS12          | bs                              | 2C15                         | uni    |
|               |                                 | C10                          | uni    |
| Japon         | 6                               | C15                          | uni    |
| S09CK         | jis                             |                              |        |
| S09CX         | jis                             | Australie / Nouvelle-Zélande | 4      |
| S10C          | jis                             | 1010                         | as-nzs |
| S9CK          | jis                             | A1010                        | as-nzs |
| SPHE          | jis                             | CA1010                       | as-nzs |
| SWR1          | jis                             | HA1010                       | as-nzs |

|                                              |        |                     |       |
|----------------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| <b>Europe</b>                                | 3      | <b>Corée du Sud</b> | 2     |
| C10E <small>Nom propre de la nuance</small>  | din-en | SM10C               | ks    |
| Ck 10 <small>Nom propre de la nuance</small> | din-en | SM9CK               | ks    |
| Ck15                                         | din-en |                     |       |
| <b>International</b>                         | 3      | <b>Tchéquie</b>     | 1     |
| C10                                          | iso    | 12010               | csn   |
| C15M2                                        | iso    | <b>Slovaquie</b>    | 1     |
| S10C                                         | iso    | 12 010              | stn   |
| <b>Chine</b>                                 | 3      | <b>Hongrie</b>      | 1     |
| 08                                           | gb     | C10                 | msz   |
| 08F                                          | gb     |                     |       |
| 10                                           | gb     | <b>Roumanie</b>     | 1     |
| <b>Russie / CEI</b>                          | 2      | OLC10X              | stas  |
| 08                                           | gost   | <b>Bulgarie</b>     | 1     |
| 10                                           | gost   | 08                  | bds   |
| <b>Suède</b>                                 | 2      | <b>Autriche</b>     | 1     |
| 1146                                         | ss     | RC12                | onorm |
| 1265                                         | ss     |                     |       |
| <b>Pologne</b>                               | 2      | <b>Belgique</b>     | 1     |
| 08X                                          | pn     | C10-2               | nbn   |
| 10                                           | pn     | <b>Suisse</b>       | 1     |
|                                              |        | Ck10                | snv   |

**Remarque sur l'utilisation.** Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

### Demande concernant C10k

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

#### FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

#### RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

#### N° DE MATÉRIAU

1.1121

#### ÉDITION

24 août 2026