

सामग्री संख्या 1.0347 · श्रेणी 1.0

1.0347

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 12 क्षेत्रों के 25 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm³	अन्य पदनाम 25 12 क्षेत्रों में	गुण मान 5 दर्ज
---------------------	-----------------------------------	-------------------


रासायनिक संघटन द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 99.4 % ● Mn — 0.5 % ● C — 0.1 % ● P — 0 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण 1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

25 पदनाम · 6 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप		8	चेकिया		2
1.0336		din-en	11301		csn
DC 03 G 1	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	11304		csn
DC03		din-en	स्पेन		1
FeP03		din-en			
RRSt 13	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	AP02		une
RRSt 3	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	जापान		1
St 13	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en			
USt14		din-en	SPCD		jis
संयुक्त राज्य		3	चीन		1
A619		aisi-sae	E	इस ग्रेड का अपना नाम	gb
A1008 DS Type A+B	इस ग्रेड का अपना नाम	astm	रूस / सीआईएस		1
A619		astm			
यूनाइटेड किंगडम		3	08YU		gost
3CR		bs	इटली		1
CR2		bs			
CR3		bs	FeP02		uni
फ़्रांस		2	स्वीडन		1
			1146		ss
DC03		afnor	स्लोवाकिया		1
E		afnor			
			11 301		stn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.0347 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0347	9 सित॰ 2026