

सामग्री संख्या 1.0443 · श्रेणी 1.0

1.0443

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 14 क्षेत्रों के 39 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm³	अन्य पदनाम 39 14 क्षेत्रों में	गुण मान 14 दर्ज
----------------------------	--	---------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.5 % Mn — 0.7 % Si — 0.5 % P — 0.1 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.2 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 5 मान

NORMALIZING 880 - 900°C, DRAWING 630 - 650°C	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
to 100	412	216	22	35	491

भौतिक गुण

8 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.85	201	–	54	–	170
100	–	196	12.2	53	487	220
200	–	188	12.7	51	500	294
300	–	183	13.1	48	517	385
400	–	173	13.5	43	533	490
500	–	165	13.9	39	559	604
600	–	152	14.4	35	588	761
700	–	132	14.9	32	638	932
800	–	120	12.6	27	706	1101
900	–	–	12.4	27	706	1139
गुण	मान इकाई					
घनत्व	7.85 g/cm³					
रूपांतरण बिंदु Ac1	735 °C					
रूपांतरण बिंदु Ac3	854 °C					
रूपांतरण बिंदु Ar3	835 °C					
रूपांतरण बिंदु Ar1	680 °C					

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान इकाई
वैल्डन क्षमता	without limitations.
फ्लेक संवेदनशीलता	not predisposed
टेम्पर भंगुरता	not predisposed

विभिन्न मानकों में पदनाम

39 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	9	पोलैंड	3
1A	aisi-sae	L20	pn
2A	aisi-sae	L450	pn
A10	aisi-sae	LII400	pn
Gr.WCA	aisi-sae		
GrLCA	aisi-sae	यूरोप	2
GrWCB	aisi-sae	H 300 PD इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
J02002	aisi-sae	HX 300 PD इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
J02502	aisi-sae		
N1	aisi-sae	इटली	2
		FeG45	uni
		GC20	uni
फ़्रांस	4		
230-400-M	afnor	चेकिया	2
A48M1	afnor		
FA-M	afnor	422 640	csn
FB-M	afnor	422 643	csn
जापान	4	बुल्गारिया	2
SC410	jis	25LI	bds
SC450	jis	25LII	bds
SC46	jis		
SCPH1	jis	स्वीडन	1
		1305	ss
रूस / सीआईएस	4	हंगरी	1
20L	gost		
20Л	gost	Ao450FK	msz
25L	gost		
25Л	gost	रोमानिया	1
		OT450-3	stas
यूनाइटेड किंगडम	3	ऑस्ट्रिया	1
161-430	bs		
161-430A	bs	GS45	onorm
430A	bs		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.0443 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0443	9 सित॰ 2026