

सामग्री संख्या 1.1140 · श्रेणी 1.1

1.1140

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 7 क्षेत्रों के 10 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 10 7 क्षेत्रों में	गुण मान 6 दर्ज
--	---	--------------------------


रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

4 अवस्थाओं में 13 मान

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	500-800	7
10 – 16	480-780	8
16 – 40	430-730	9

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
40 – 63	380-670	10
63 – 100	340-600	11
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		143
NORMALIZED		HB
Normalized		95-150
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		98-178

भौतिक गुण			1 मान
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.85	g/cm ³	

विभिन्न मानकों में पदनाम			10 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित
यूरोप	3	स्पेन	1
C15R इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	C16k-1	une
Ck15	din-en	अंतरराष्ट्रीय	1
Cm 15 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		iso
संयुक्त राज्य	2	C15M2	
G10150 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	इटली	1
1015 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	C15	uni
फ़्रांस	1	स्वीडन	1
XC12	afnor	1370	ss

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.1140 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें