

सामग्री संख्या 1.4027 · श्रेणी 1.4

1.4027

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 15 क्षेत्रों के 28 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm³	अन्य पदनाम 28 15 क्षेत्रों में	गुण मान 9 दर्ज
----------------------------	--	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 83.2 % ● Cr — 13.5 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.3 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Mo।

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 10 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm²	RE N/mm²	A %	Z %	HB
Casting	590	390	16	35	—

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	HB
Quenched and tempered	–	–	–	–	170–235
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
to 100	589	441	16	40	392

भौतिक गुण

2 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.74	222	–	21	–	645
100	–	216	10	23	470	695
200	–	211	10.8	24	491	775
300	–	203	11.3	25	512	859
400	–	195	11.7	26	533	931
500	–	184	12.1	27	563	985
600	–	167	12.4	27	596	1055
700	–	149	12.6	27	643	1115
800	–	140	12.8	28	680	1125
900	–	–	10.8	28	693	1160
गुण	मान		इकाई			
घनत्व	7.85		g/cm ³			

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	limited weldability.	

ऊष्मा उपचार

1 विधियाँ

चरण	तापमान	माध्यम
source joins the operations with □ (or)		
अनीलन	950 °C	—
शमन	1050 °C	—

विभिन्न मानकों में पदनाम

28 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूनाइटेड किंगडम	8	हंगरी	2
420C24	bs	AoX12Cr13	msz
420C29	bs	AoX20CrNi14	msz
56B	bs		
ANC 1 grade B	bs	फ्रांस	1
ANC 1 grade C	bs	Z20C13M	afnor
ANC1B	bs		
ANC1C	bs	स्पेन	1
EN56B	bs	AMX20Cr13	une
रूस / सीआईएस	3	जापान	1
20Ch13L	gost	SCS2	jis
20KH13L	gost		
20X13Л	gost	इटली	1
		GX30Cr13	uni
यूरोप	2		
1.4027	din-en	चेकिया	1
GX20Cr14	din-en	422 906	csn
संयुक्त राज्य	2	पोलैंड	1
Gr.CA16	aisi-sae	LH14	pn
J91153	aisi-sae		
		रोमानिया	1
चीन	2	T20Cr130	stas
ZG20Cr13	gb		
ZG2Cr13	gb	बुल्गारिया	1
		2Ch13L	bds
		दक्षिण कोरिया	1
		SSC2	ks

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.4027 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.4027	9 सित॰ 2026