

सामग्री संख्या 1.4605 · श्रेणी 1.4

1.4605

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 8 क्षेत्रों के 12 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 12 8 क्षेत्रों में	गुण मान 9 दर्ज
--	---	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 78.5 % ● Cr — 17.5 % ● Al — 1.9 % ● Si — 1 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

12 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

फ़्रांस	3	यूरोप	1
Z3CAT18	afnor	X2CrAlTi18-2	din-en
Z3CDFT18-02	afnor	स्पेन	1
Z3CDT18-02	afnor		une
संयुक्त राज्य	2	F3123	une
S44401	uns	जापान	1
444	aisi-sae	SUS444	jis
चीन	2	स्वीडन	1
00Cr18Mo2	gb	2326	ss
019Cr19Mo2NbTi	gb	रोमानिया	1
		2TiMoCr180	stas

1.4605 के बारे में पूछताछ

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.4605	9 सित॰ 2026