

सामग्री संख्या 1.5024 · श्रेणी 1.5

1.5024

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 7 क्षेत्रों के 11 मानक पदनाम।

घनत्व 7.45 g/cm ³	अन्य पदनाम 11 7 क्षेत्रों में	गुण मान 7 दर्ज
--	---	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.2 % Si — 1.7 % Mn — 0.7 % C — 0.5 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

3 अवस्थाओं में 3 मान

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	280

भौतिक गुण			1 मान
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.45	g/cm³	

11 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

पोलैंड	3	यूरोप	1
40S2	pn	46Si7 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
50S2	pn		
55S2	pn	संयुक्त राज्य	1
		9250 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae
रूस / सीआईएस	2		
40C2	gost	फ्रांस	1
55C2	gost	45S7 इस ग्रेड का अपना नाम	afnor
चेकिया	2	सर्बिया	1
13 151	csn	Č.2131	srps
13251	csn		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेजों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पृष्ठताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

पूछताछ शुरू करें

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.5024	11 सित॰ 2026