

सामग्री संख्या 1.6543 · श्रेणी 1.6

1.6543

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 3 क्षेत्रों के 18 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm³	अन्य पदनाम 18 उ क्षेत्रों में	गुण मान 9 दर्ज
---------------------	----------------------------------	-------------------


रासायनिक संघटन द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.4 % Mn — 0.8 % Ni — 0.6 % Cr — 0.5 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3 803 °C	अनुमानित AE1 722 °C	अनुमानित ACM 466 °C	अनुमानित BS 549 °C
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

18 पदनाम · 17 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	16	यूरोप	1				
G86220	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	21 NiCrMo 2 2	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
G87200	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	पोलैंड		1		
G88200	इस ग्रेड का अपना नाम	uns					
H86220	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	22HNM		pn		
H87200	इस ग्रेड का अपना नाम	uns					
H88200	इस ग्रेड का अपना नाम	uns					
8622	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8622H	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8622RH	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8719	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8720	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8720H	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8720RH	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8822	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8822H	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					
8822RH	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae					

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

पूछताछ शुरू करें

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.6543	10 सित० 2026