

सामग्री संख्या 1.6562 · श्रेणी 1.6


1.6562

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 9 क्षेत्रों के 33 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm³	अन्य पदनाम 33 9 क्षेत्रों में	गुण मान 10 दर्ज
----------------------------	---	---------------------------


रासायनिक संघटन द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 95.5 % ● Ni — 1.8 % ● Cr — 0.8 % ● Mn — 0.8 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3 741 °C	अनुमानित AE1 711 °C	अनुमानित ACM 619 °C	अनुमानित BS 501 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

33 पदनाम · 9 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	13	यूरोप	2
G43370	इस ग्रेड का अपना नाम uns	40 NiCrMo 8 4	इस ग्रेड का अपना नाम din-en
G43376	इस ग्रेड का अपना नाम uns	40NiCrMo8-4	इस ग्रेड का अपना नाम din-en
G43406	uns		
H43406	इस ग्रेड का अपना नाम uns	यूनाइटेड किंगडम	2
K24064	इस ग्रेड का अपना नाम uns	817M40	bs
4337	इस ग्रेड का अपना नाम aisi-sae	S155	bs
4340	aisi-sae		
E4337	इस ग्रेड का अपना नाम aisi-sae	रूस / सीआईएस	2
E4340	aisi-sae	40ChN2MA	gost
E4340 Mod	aisi-sae	40KhN2MA	gost
E4340H	इस ग्रेड का अपना नाम aisi-sae		
A322	astm	इटली	2
A331	astm	40 NiCrMo 7	uni
		NCM 4	uni
संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	8	पोलैंड	2
6257	ams		
6359	ams	34HNM	pn
6409	ams	40HNMA	pn
6414	ams		
6415	ams	फ्रांस	1
6417	ams	40 NCD 7	afnor
6419	ams		
6484	ams	तुर्किये	1
		Ç 4340	mke

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.6562 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.6562	8 सित॰ 2026