

सामग्री संख्या 1.7228 · श्रेणी 1.7

1.7228

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 12 क्षेत्रों के 29 मानक पदनाम।

घनत्व 7.69 g/cm ³	अन्य पदनाम 29 12 क्षेत्रों में	गुण मान 8 दर्ज
--	--	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.1 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.7 % ● C — 0.5 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.7 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni।

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 6 मान

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 16	9

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS	A % · Lo = 5,65 √So
16 – 40	10
40 – 100	12
100 – 160	13
160 – 250	13
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	248

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.69	g/cm ³

ऊष्मा उपचार

1 विधियाँ

चरण	तापमान	माध्यम
source joins the operations with + / procedural order		
शमन	तापमान नहीं बताया गया	—
अनुतापन	तापमान नहीं बताया गया	—

विभिन्न मानकों में पदनाम

29 पदनाम · 15 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	12	फ़्रांस	2
G41470 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	50CD4	afnor
G41500 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	50CrMo4	afnor
G86500 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
H41470 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	जापान	2
H41500 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	SCM 445H इस ग्रेड का अपना नाम	jis
H86500 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	SCM445 इस ग्रेड का अपना नाम	jis
4147 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
4147H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	रूस / सीआईएस	2
4150 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	50ChM	gost
4150H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	50KhM	gost
8650 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8650H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	चेकिया	2
		15 XXX M	csn
		15 XXX NN	csn
यूनाइटेड किंगडम	3		
708A47	bs		
708M40	bs	यूरोप	1
708M50	bs	50CrMo4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en

अंतरराष्ट्रीय	1	लैटिन अमेरिका	1
50CrMo4	iso	8650	copant
चीन	1	सर्बिया	1
50CrMo	gb	Č.4733	srps
पोलैंड	1		
50H	pn		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.7228 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.7228	8 सित॰ 2026