

सामग्री संख्या 2.4066 · श्रेणी 2.4

2.4066

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 10 क्षेत्रों के 43 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
8.85 g/cm³	43 10 क्षेत्रों में	10 दर्ज

रासायनिक संघटन द्रव्यमान अंश (%)

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण 1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	8.85	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

43 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	14	चीन	4
N02100	uns	H02200	gb
N02200	uns	H02201	gb
N02201	uns	NS5200	gb
B160	astm	NS5201	gb
B161	astm		
B162	astm	यूरोप	2
B163	astm	Ni 99,2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
B366	astm	S-Ni 99,2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
B564	astm		
B725	astm	यूनाइटेड किंगडम	2
B730	astm	NA 11	bs
B751	astm	NA 12	bs
B775	astm		
B829	astm	फ्रांस	2
अंतरराष्ट्रीय	10	Ni-01	afnor
C-Ni99	iso	Ni-02	afnor
C-Ni99-HC	iso	संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	2
N5	iso	5533	ams
NC2100	iso	5553	ams
NC2100-HC	iso		
Ni99,0	iso	रूस / सीआईएस	2
Ni99.0/LC	iso	NP2	gost
NW2200	iso	NP4	gost
NW2201	iso		
stop odlewany	iso	पोलैंड	1
जापान	4	L210H21	pn
NLCB	jis		
NLCP	jis		
NNCB	jis		
NNCP	jis		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेजों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

2.4066 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	2.4066	8 सित° 2026