

सामग्री संख्या EN-JS1030

EN-JS1030

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 18 क्षेत्रों के 31 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	31 18 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 4 मान

अवस्था • आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	–
GOST 7293-85	–	–	–	140–202

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

31 पदनाम • 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

फ़्रांस	5	स्वीडन	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	2
FGS400-12	afnor	0717-02	as-nzs
FGS400-15	afnor	300-17	as-nzs
यूरोप	2	संयुक्त राज्य	1
EN-GJS-400-15 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	60-40-18	aisi-sae
GGG-40 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	स्पेन	1
यूनाइटेड किंगडम	2	FGE 38-17	une
420-12	bs	चेकिया	1
SNG 420	bs	422304	csn
अंतरराष्ट्रीय	2	पोलैंड	1
400-12	iso	Zs40015	pn
400-15	iso	बुल्गारिया	1
जापान	2	380-17	bds
FCD40	jis	ऑस्ट्रिया	1
FCD400	jis	SG38	onorm
चीन	2	बेल्जियम	1
QT400-15	gb	FNG38-17	nbn
QT400-18	gb	फ़िनलैंड	1
रूस / सीआईएस	2	GRP400	sfs
VCH40	gost		
B440	gost		
इटली	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-JS1030 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JS1030	8 सित॰ 2026