

सामग्री संख्या EN-JS1060

EN-JS1060

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 32 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 32 21 क्षेत्रों में	गुण मान 1 दर्ज
--	--	--------------------------

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 4 मान

अवस्था • आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	–
GOST 7293-85	–	–	–	192–277

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

32 पदनाम • 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप	3	यूनाइटेड किंगडम	3
EN-GJS-600-3 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	600/3	bs
GGG-60 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	600/7	bs
Grade 600/3 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	SNG 600	bs

संयुक्त राज्य	2
80-55-06	aisi-sae
80-60-03	aisi-sae
फ़्रांस	2
FGS 600-3	afnor
FGS600-2	afnor
जापान	2
FCD60	jis
FCD600	jis
रूस / सीआईएस	2
VCH60	gost
B460	gost
इटली	2
GS600-2	uni
GS600-3	uni
पोलैंड	2
Zs60003	pn
ZS6002	pn
ऑस्ट्रिया	2
GGG600	onorm
SG60	onorm
स्पेन	1
FGE60-2	une

अंतरराष्ट्रीय	1
600-3	iso
चीन	1
QT600-3	gb
स्वीडन	1
07 32-03	ss
चेकिया	1
422306	csn
लैटिन अमेरिका	1
FMNP65003	copant
हंगरी	1
GoV60	msz
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
600-3	as-nzs
बुल्गारिया	1
600-2	bds
बेल्जियम	1
FNG60-2	nbn
नीदरलैंड	1
GN60	nen
फ़िनलैंड	1
GRP600	sfs

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-JS1060 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JS1060	22 अग 2026