

सामग्री संख्या EN-JS1082

EN-JS1082

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 29 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	29 21 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 4 मान

अवस्था • आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	–
GOST 7293-85	–	–	–	153–245

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

29 पदनाम • 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	3	यूरोप	2
65-45-12	aisi-sae	EN-GJS-500-7U इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
70-50-05	aisi-sae	GGG-50 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
80-55-06	aisi-sae		

यूनाइटेड किंगडम	2
500/7	bs
SNG 500	bs
रूस / सीआईएस	2
VCH50	gost
B450	gost
इटली	2
GS 500	uni
GS500-7	uni
पोलैंड	2
ZS5002	pn
Zs5007	pn
ऑस्ट्रिया	2
GGG500	onorm
SG50	onorm
फ़्रांस	1
FGS 500-7	afnor
स्पेन	1
FGE 50-7	une
अंतरराष्ट्रीय	1
500-7	iso
जापान	1
FCD500	jis

चीन	1
QT500-7	gb
स्वीडन	1
07 27-02	ss
चेकिया	1
422305	csn
लैटिन अमेरिका	1
FMNP55005	copant
हंगरी	1
GoV50	msz
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
500-7	as-nzs
बुल्गारिया	1
500-2	bds
बेल्जियम	1
FNG50-7	nbn
नीदरलैंड	1
GN50	nen
फ़िनलैंड	1
GRP500	sfs

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-JS1082 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट
सामग्री पृष्ठ देखें

ग्रेड खोज
सभी ग्रेड खोजें

सामग्री संख्या
EN-JS1082

जारी
28 अग 2026