

सामग्री संख्या EN-JS1093

EN-JS1093

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 31 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	31 21 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

31 पदनाम • 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूनाइटेड किंगडम	3	फ्रांस	2
600/3	bs	FGS 600-3	afnor
600/7	bs	FGS600-2	afnor
SNG 600	bs		
यूरोप	2	जापान	2
EN-GJS-600-3C इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FCD60	jis
GGG-60 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FCD600	jis
संयुक्त राज्य	2	रूस / सीआईएस	2
80-55-06	aisi-sae	VCH60	gost
80-60-03	aisi-sae	B460	gost

इटली	2	चेकिया	1
GS600-2	uni	422306	csn
GS600-3	uni		
पोलैंड	2	लैटिन अमेरिका	1
Zs60003	pn	FMNP65003	copant
ZS6002	pn		
ऑस्ट्रिया	2	हंगरी	1
GGG600	onorm	GoV60	msz
SG60	onorm	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
		600-3	as-nzs
स्पेन	1	बुल्गारिया	1
FGE60-2	une	600-2	bds
अंतरराष्ट्रीय	1	बेल्जियम	1
600-3	iso	FNG60-2	nbn
चीन	1	नीदरलैंड	1
QT600-3	gb	GN60	nen
स्वीडन	1	फ़िनलैंड	1
07 32-03	ss	GRP600	sfs

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-JS1093 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JS1093	27 अग* 2026