

सामग्री संख्या 2.4665 · श्रेणी 2.4

Ne 22 FeD

सामग्री संख्या 2.4665

NiCr22Fe18Mo के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 10 क्षेत्रों के 26 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
8.22 g/cm³	26 10 क्षेत्रों में	15 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 64 % ● Cr — 21.8 % ● Mo — 9 % ● Co — 1.5 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 3.7 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	8.22	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

26 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	11	चीन	2
N06002	uns	HNS3312	gb
5536E	aisi-sae	NS3312	gb
Alloy X	aisi-sae		
B 572	astm	यूरोप	1
B 829	astm	NiCr22Fe18Mo	din-en
B366	astm		
B435	astm	फ़्रांस	1
B619	astm	Ne 22 FeD	afnor
B622	astm		
B751	astm	अंतरराष्ट्रीय	1
B775	astm	NiCr21Fe18Mo9	iso
संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	5	जापान	1
5536	ams	NW6002	jis
5587	ams		
5588	ams	रूस / सीआईएस	1
5754	ams	NiCr15Fe7TiAl	gost
5798	ams		
यूनाइटेड किंगडम	2	स्वीडन	1
204	bs	MH-03	ss
HR 6	bs		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

Ne 22 FeD के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट

सामग्री पृष्ठ देखें

ग्रेड खोज

सभी ग्रेड खोजें

सामग्री संख्या

2.4665

जारी

11 सित॰ 2026