

सामग्री संख्या 1.5423 · श्रेणी 1.5

4419

सामग्री संख्या 1.5423

16Mo5 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 5 क्षेत्रों के 20 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	20 5 क्षेत्रों में	7 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.2 % ● Mn — 0.7 % ● Mo — 0.6 % ● Si — 0.3 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0.2 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

20 पदनाम · 14 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	13	स्पेन	3		
G44190	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	16Mo5	une	
G45200	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	F.2602	une	
H44190	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	F.2602-16Mo5	une	
K11522	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	यूरोप	2	
K11820	इस ग्रेड का अपना नाम	uns			
K12020	इस ग्रेड का अपना नाम	uns			
K12023	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	1.5423	din-en	
K12320	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	16Mo5	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
K12821	इस ग्रेड का अपना नाम	uns	यूनाइटेड किंगडम	1	
K12822	इस ग्रेड का अपना नाम	uns			
4419	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	1503-245-420	bs	
4419H	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	इटली	1	
4520	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	16Mo5	uni	

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

4419 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.5423	12 सित॰ 2026