

सामग्री संख्या 1.3343 · श्रेणी 1.3

611

सामग्री संख्या 1.3343

S 6-5-2 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 19 क्षेत्रों के 46 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
8.12 g/cm³	46 19 क्षेत्रों में	10 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 80.9 % ● W — 6.3 % ● Mo — 5 % ● Cr — 4.2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 3.7 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Nil

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	8.12	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

46 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	6	अंतरराष्ट्रीय	2
T11302 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	HS6-5-2	iso
611 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	HS6-5-2C	iso
D3	aisi-sae		
M 2	aisi-sae	रूस / सीआईएस	2
T11302	aisi-sae	R6M5	gost
M2	aisi-sae	P6M5	gost
फ़्रांस	6	स्वीडन	2
HS6-5-2	afnor	2715	ss
HS6-5-2HC	afnor	2722	ss
X85WMoCrV6-5-4	afnor		
Z40CSD10	afnor	बुल्गारिया	2
Z85WDCV	afnor	HS6-5-2C	bds
Z85WDCV06-05-04-02	afnor	R6M5	bds
स्पेन	4	ऑस्ट्रिया	2
6-5-2	une	BOHLERS600	onorm
EM2	une	S600	onorm
F.5603	une		
HS6-5-2	une	चीन	1
		W6Mo5Cr4V2	gb
इटली	4	चेकिया	1
15NiCrMo13	uni	19830	csn
HS6-5-2	uni		
HS6-5-2-2	uni	सर्बिया	1
X82WMoV6-5	uni	Č.7680	srps
यूरोप	3	पोलैंड	1
1.3343	din-en	SW7M	pn
HS6-5-2C	din-en		
S 6-5-2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	हंगरी	1
		R6	msz
यूनाइटेड किंगडम	3	रोमानिया	1
3343	bs	Rp5	stas
4959BA2	bs		
BM2	bs	दक्षिण कोरिया	1
जापान	3	SKH51 इस ग्रेड का अपना नाम	ks
SKH51	jis		
SKH9	jis		
SUH3	jis		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

611 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.3343	15 सित॰ 2026