

सामग्री संख्या 1.6543 · श्रेणी 1.6

8822RH

सामग्री संख्या 1.6543

21 NiCrMo 2 2 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 3 क्षेत्रों के 18 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	18 3 क्षेत्रों में	9 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.4 % Mn — 0.8 % Ni — 0.6 % Cr — 0.5 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3	अनुमानित AE1	अनुमानित ACM	अनुमानित BS
803 °C	722 °C	466 °C	549 °C

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

18 पदनाम · 17 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	16	यूरोप	1
G86220 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	21 NiCrMo 2 2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
G87200 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
G88200 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	पोलैंड	1
H86220 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	22HNM	pn
H87200 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
H88200 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
8622 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8622H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8622RH इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8719 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8720 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8720H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8720RH इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8822 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8822H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
8822RH इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

8822RH के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.6543	10 सितं 2026