

सामग्री संख्या 1.2436 · श्रेणी 1.2

D6

सामग्री संख्या 1.2436

X210CrW12 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 16 क्षेत्रों के 31 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.6 g/cm³	31 16 क्षेत्रों में	8 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 84.4 % ● Cr — 12 % ● C — 2.2 % ● W — 0.7 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

3 अवस्थाओं में 5 मान

भौतिक गुण			1 मान
अवस्था · आयाम	RHO g/cm³	RHO_EL nΩ·m	
20	7.75	400	
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.6	g/cm³	

3 विधियाँ

चरण	तापमान	माध्यम
शमन	तापमान नहीं बताया गया	—
शमन	950–980 °C	तेल
अनीलन	तापमान नहीं बताया गया	—

31 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

Steel Equivalents · steelequivalents.com 2 / 3

स्पेन	2	जापान	1
F.5213X210CrW12	une	SKD2	jis
X210CrW12	une		
अंतरराष्ट्रीय	2	चीन	1
X210Cr12	iso	Cr12W	gb
X210CrW12	iso	चेकिया	1
		19437	csn
स्वीडन	2	स्लोवाकिया	1
2312	ss	19 437	stn
2313	ss		
पोलैंड	2	सर्बिया	1
NC10	pn	Č.4650	srps
NC11	pn		
यूनाइटेड किंगडम	1	क्रोएशिया	1
BD6	bs	Č4650	hrn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

D6 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.2436	9 सित° 2026