

सामग्री संख्या 1.6562 · श्रेणी 1.6

# E4340 Mod

सामग्री संख्या 1.6562

40 NiCrMo 8 4 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 9 क्षेत्रों के 33 मानक पदनाम।

|                        |                    |         |
|------------------------|--------------------|---------|
| घनत्व                  | अन्य पदनाम         | गुण मान |
| 7.85 g/cm <sup>3</sup> | 33 9 क्षेत्रों में | 10 दर्ज |

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 95.5 % ● Ni — 1.8 % ● Cr — 0.8 % ● Mn — 0.8 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

|              |              |              |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| अनुमानित AE3 | अनुमानित AE1 | अनुमानित ACM | अनुमानित BS |
| 741 °C       | 711 °C       | 619 °C       | 501 °C      |

|           |      |       |       |
|-----------|------|-------|-------|
| भौतिक गुण |      |       | 1 मान |
| गुण       | मान  | इकाई  |       |
| घनत्व     | 7.85 | g/cm³ |       |

|                             |          |                                        |        |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------|--------|
| विभिन्न मानकों में पदनाम    |          | 33 पदनाम · 9 समरूप के रूप में प्रलेखित |        |
| संयुक्त राज्य               | 13       | यूरोप                                  | 2      |
| G43370 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | 40 NiCrMo 8 4 इस ग्रेड का अपना नाम     | din-en |
| G43376 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | 40NiCrMo8-4 इस ग्रेड का अपना नाम       | din-en |
| G43406                      | uns      | यूनाइटेड किंगडम                        | 2      |
| H43406 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | 817M40                                 | bs     |
| K24064 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | S155                                   | bs     |
| 4337 इस ग्रेड का अपना नाम   | aisi-sae | रूस / सीआईएस                           | 2      |
| 4340                        | aisi-sae | 40ChN2MA                               | gost   |
| E4337 इस ग्रेड का अपना नाम  | aisi-sae | 40KhN2MA                               | gost   |
| E4340                       | aisi-sae | इटली                                   | 2      |
| E4340 Mod                   | aisi-sae | 40 NiCrMo 7                            | uni    |
| E4340H इस ग्रेड का अपना नाम | aisi-sae | NCM 4                                  | uni    |
| A322                        | astm     | पोलैंड                                 | 2      |
| A331                        | astm     | 34HNM                                  | pn     |
| संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस   | 8        | 40HNMA                                 | pn     |
| 6257                        | ams      | फ्रांस                                 | 1      |
| 6359                        | ams      | 40 NCD 7                               | afnor  |
| 6409                        | ams      | तुर्किये                               | 1      |
| 6414                        | ams      | Ç 4340                                 | mke    |
| 6415                        | ams      |                                        |        |
| 6417                        | ams      |                                        |        |
| 6419                        | ams      |                                        |        |
| 6484                        | ams      |                                        |        |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

E4340 Mod के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

|                     |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी        |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | 1.6562         | 7 सित॰ 2026 |