

सामग्री संख्या 1.1120 • श्रेणी 1.1

GrA2Q
सामग्री संख्या 1.1120

G19Mn5 के रूप में भी सूचीबद्ध


रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 13 क्षेत्रों के 29 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	29 13 क्षेत्रों में	11 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.1 % ● Mn — 1.3 % ● Si — 0.6 % ● Ni — 0.4 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.7 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित $\cdot^{\circ}\text{C}$

अनुमानित AE3 811 °C	अनुमानित AE1 716 °C	अनुमानित ACM 463 °C	अनुमानित BS 549 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 6 मान

QUENCHING 860°C, WATER, DRAWING 600°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 25	570	340	18	45	700
अवस्था • आयाम					HB
(annealing) , GOST 4543-71					207

भौतिक गुण

3 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

પ્રૌદ્યોગિક ગુણ

गुण	मान	इकाई
फ्लेक संवेदनशीलता	weakly predisposed	
टेम्पर भंगुरता	weakly predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम

29 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	9	जापान	3
J02505	इस ग्रेड का अपना नाम uns	SCA1	jis
1035	aisi-sae	SCMn1	jis
1037	aisi-sae	SCMn2	jis
A352GrLCC	aisi-sae	चेकिया	2
Gr.80-40	aisi-sae	422709	csn
GrA2Q	aisi-sae	422714	csn
GrWCC	aisi-sae	यूनाइटेड किंगडम	1
J02503	aisi-sae	Gr.A	bs
J02505	aisi-sae	फ़्रांस	1
रूस / सीआईएस	4	35M5	afnor
20GL	gost	इटली	1
20ГЛ	gost	G22Mn3	uni
35G	gost	पोलैंड	1
35Г	gost	L20G	pn
यूरोप	3	हंगरी	1
G19Mn5	इस ग्रेड का अपना नाम din-en	Ao20Mn6	msz
G20Mn5	इस ग्रेड का अपना नाम din-en		
GS-20 Mn 5	इस ग्रेड का अपना नाम din-en		

रोमानिया	1
T20Mn14	stas
बुल्गारिया	1
20L	bds

ऑस्ट्रिया	1
GS21Mn5	onorm

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

GrA2Q के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.1120	9 सित॰ 2026