

सामग्री संख्या 2.4856 · श्रेणी 2.4

5879

सामग्री संख्या 2.4856

NiCr22Mo9Nb के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 4 क्षेत्रों के 24 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
8.4 g/cm³	24 4 क्षेत्रों में	15 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 4.4 % ● Ni — 58 % ● Cr — 21.5 % ● Mo — 9 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 7.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Nil

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 1 मान

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	240

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	8.4	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

24 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	17	संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	5
N06625	इस ग्रेड का अपना नामuns	5599	ams
N06626	इस ग्रेड का अपना नामuns	5666	ams
N26010	इस ग्रेड का अपना नामuns	5837	ams
N26625	uns	5869	ams
5581	aisi-sae	5879	ams
B 366	astm	यूरोप	1
B 443	astm		
B 443 Gr 1	astm		
B 446	astm	NiCr22Mo9Nb	इस ग्रेड का अपना नामdin-en
B 564	astm	फ़्रांस	1
B444	astm		
B704	astm	NC 22 FeDNB	afnor
B705	astm		
B751	astm		
B775	astm		
B829	astm		
F3056	astm		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

5879 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	2.4856	30 अग° 2026