

सामग्री संख्या 1.0308 · श्रेणी 1.0

# A 53 GrA

सामग्री संख्या 1.0308

E235 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 9 क्षेत्रों के 69 मानक पदनाम।

|                                        |                                         |                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| घनत्व<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | अन्य पदनाम<br><b>69</b> 9 क्षेत्रों में | गुण मान<br><b>13</b> दर्ज |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.2 % ● Mn — 1.2 % ● Si — 0.4 % ● C — 0.2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

## यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 15 मान

| AS ROLLED | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| ≤ 16      | 235                      | 360                     |

| AS ROLLED | REH<br>N/mm² | RM<br>N/mm² |
|-----------|--------------|-------------|
| 16 – 40   | 225          | 360         |
| 40 – 65   | 215          | 360         |
| 65 – 100  | –            | 340         |
| 65 – 80   | 205          | –           |
| 80 – 100  | 195          | –           |

| अवस्था · आयाम | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A5<br>% |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| to 20         | 320–410     | 215         | 33      |
| 20 - 40       | 320–410     | 205         | 32      |

भौतिक गुण

8 मान

| अवस्था · आयाम | RHO<br>g/cm³ |
|---------------|--------------|
| 20            | 7.85         |

| गुण                | मान  | इकाई  |
|--------------------|------|-------|
| घनत्व              | 7.85 | g/cm³ |
| रूपांतरण बिंदु Ac1 | 735  | °C    |
| रूपांतरण बिंदु Ac3 | 854  | °C    |
| रूपांतरण बिंदु Ar3 | 835  | °C    |
| रूपांतरण बिंदु Ar1 | 682  | °C    |

प्रौद्योगिक गुण

| गुण               | मान                  | इकाई |
|-------------------|----------------------|------|
| वेल्डन क्षमता     | without limitations. |      |
| फ्लेक संवेदनशीलता | not predisposed      |      |
| टेम्पर भंगुरता    | not predisposed      |      |

ऊष्मा उपचार

7 विधियाँ

| चरण                                                   | तापमान                | माध्यम |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| सामान्यीकरण                                           | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                       |        |
| अनीलन                                                 | तापमान नहीं बताया गया | —      |

| चरण                                     | तापमान                | माध्यम |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------|
| अनीलन                                   | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| अनुतापन                                 | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| सामान्यीकरण                             | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| अनुतापन                                 | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| अनीलन                                   | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| source joins the operations with □ (or) |                       |        |
| सामान्यीकरण                             | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| सामान्यीकरण                             | तापमान नहीं बताया गया | वायु   |
| सामान्यीकरण                             | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| सामान्यीकरण                             | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| सामान्यीकरण                             | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| सामान्यीकरण                             | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| source joins the operations with □ (or) |                       |        |
| अनीलन                                   | तापमान नहीं बताया गया | —      |
| अनुतापन                                 | तापमान नहीं बताया गया | —      |

## विभिन्न मानकों में पदनाम

69 पदनाम · 7 समरूप के रूप में प्रलेखित

|                |      |                               |          |
|----------------|------|-------------------------------|----------|
| रूस / सीआईएस   | 44   | यूनाइटेड किंगडम               | 6        |
| 08Kh15N5D2T-Sh | gost | CEW4                          | bs       |
| 08X15H5Д2T     | gost | CFS4                          | bs       |
| 08X15H5Д2T-Ш   | gost | ERW2                          | bs       |
| 10             | gost | ERW3                          | bs       |
| 10Kh14N5M2L    | gost | ERW4                          | bs       |
| 10X14H5M2Л     | gost | S360                          | bs       |
| A2             | gost |                               |          |
| CHKH2          | gost | संयुक्त राज्य                 | 5        |
| CHN2KH         | gost | G10100 इस ग्रेड का अपना नाम   | uns      |
| KT-2           | gost | K02504 इस ग्रेड का अपना नाम   | uns      |
| L2             | gost | 1010 इस ग्रेड का अपना नाम     | aisi-sae |
| LR2            | gost | 1020                          | aisi-sae |
| P2             | gost | A 53 GrA                      | astm     |
| PA-ZhGr2       | gost |                               |          |
| PA-ZhGr2D      | gost | यूरोप                         | 4        |
| PA-ZhGr2K      | gost | E235 इस ग्रेड का अपना नाम     | din-en   |
| PF2            | gost | RSt 37-2 इस ग्रेड का अपना नाम | din-en   |
| PL2            | gost | S235G2T इस ग्रेड का अपना नाम  | din-en   |
| PVK2           | gost | St 35 इस ग्रेड का अपना नाम    | din-en   |
| PZhR2          | gost |                               |          |
| PZhV2          | gost | चीन                           | 4        |
| St2kp          | gost | Q215B                         | gb       |
| V2F            | gost | Q215B-b                       | gb       |
| VSt2kp         | gost | Q215B-F                       | gb       |
| VSt2ps         | gost | Q215B-Z                       | gb       |
| VSt2sp         | gost |                               |          |
| ACHK-2         | gost | फ़्रांस                       | 3        |
| ACHS-2         | gost | ES235                         | afnor    |
| ACHV-2         | gost | TS-34a                        | afnor    |
| ВНЛ-2          | gost | TU376                         | afnor    |
| BHC-2-Ш        | gost |                               |          |
| Ж50-58         | gost | इटली                          | 1        |
| ЖГр2           | gost | Fe360                         | uni      |
| ЖГр2-20        | gost |                               |          |
| ЖГр2Д2.5       | gost | चेकिया                        | 1        |
| ЖГр2K1         | gost | 11353                         | csn      |
| ЖГр3Д3         | gost |                               |          |
| ЖГр3Д3-5.5     | gost | क्रोएशिया                     | 1        |
| ЖГр3K0.8       | gost | Č0361                         | hrn      |
| ЖГр3K1         | gost |                               |          |
| Ст2пс          | gost |                               |          |
| Ст2сп          | gost |                               |          |
| ЭП410          | gost |                               |          |
| ЭП410-Ш        | gost |                               |          |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

### A 53 GrA के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

|                     |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी        |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | 1.0308         | 26 अग° 2026 |