

सामग्री संख्या 1.4462 · श्रेणी 1.4

# A276 F51

सामग्री संख्या 1.4462

X2CrNiMoN22-5-3 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 12 क्षेत्रों के 48 मानक पदनाम।

|           |                     |         |
|-----------|---------------------|---------|
| घनत्व     | अन्य पदनाम          | गुण मान |
| 7.8 g/cm³ | 48 12 क्षेत्रों में | 10 दर्ज |

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 66.3 % ● Cr — 22 % ● Ni — 5.5 % ● Mo — 3 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 3.2 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड का संघटन प्रकाशित मॉडल की सत्यापित सीमा (एक निम्न-मिश्रधातु संघटन विंडो) से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई रूपांतरण तापमान अनुमानित नहीं किया गया है।



विभिन्न मानकों में पदनाम

48 पदनाम · 5 समरूप के रूप में प्रलेखित

| संयुक्त राज्य                   | 30       | जापान                                | 3      |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| 2205                            | uns      | SUS 329J3LTB                         | jis    |
| A 182 F60                       | uns      | SUS 329J3LTP                         | jis    |
| DUPLEX 2205                     | uns      | SUS329J3L                            | jis    |
| F51                             | uns      |                                      |        |
| S31803 इस ग्रेड का अपना नाम     | uns      | यूरोप                                | 2      |
| S32205 इस ग्रेड का अपना नाम     | uns      | 1.4462                               | din-en |
| S39209 इस ग्रेड का अपना नाम     | uns      | X2CrNiMoN22-5-3 इस ग्रेड का अपना नाम | din-en |
| 2205                            | aisi-sae |                                      |        |
| A182                            | aisi-sae | रूस / सीआईएस                         | 2      |
| S31803                          | aisi-sae | 02Ch22N5M3                           | gost   |
| S32205                          | aisi-sae | 02X22H5AM3                           | gost   |
| S39209                          | aisi-sae |                                      |        |
| UNS 31803                       | aisi-sae | यूनाइटेड किंगडम                      | 1      |
| UNS S31803                      | aisi-sae | 318S13                               | bs     |
| A 182 F 51 इस ग्रेड का अपना नाम | astm     |                                      |        |
| A 182 Grade F51                 | astm     | अंतरराष्ट्रीय                        | 1      |
| A1022                           | astm     | CrNiMo22-5-3                         | iso    |
| A182                            | astm     |                                      |        |
| A240                            | astm     | स्वीडन                               | 1      |
| A276                            | astm     | 2377                                 | ss     |
| A276 F51                        | astm     |                                      |        |
| A479                            | astm     | चेकिया                               | 1      |
| A479 F51                        | astm     | 17381                                | csn    |
| A789                            | astm     |                                      |        |
| A790                            | astm     | पोलैंड                               | 1      |
| A815                            | astm     | 00H22N24M4TCu                        | pn     |
| A923                            | astm     |                                      |        |
| A928                            | astm     | स्लोवाकिया                           | 1      |
| A949                            | astm     | 17 381                               | stn    |
| A988                            | astm     |                                      |        |
| फ्रांस                          | 4        | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड            | 1      |
|                                 |          | S31803                               | as-nzs |
| Z2CND22.05Az                    | afnor    |                                      |        |
| Z3CND22-05Az                    | afnor    |                                      |        |
| Z3CND25-06-03Az                 | afnor    |                                      |        |
| Z5CNDU21.08                     | afnor    |                                      |        |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

## A276 F51 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

|                     |                 |                |              |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी         |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | 1,4462         | 13 सित॰ 2026 |