

सामग्री संख्या 1.8523 · श्रेणी 1.8

S134

सामग्री संख्या 1.8523

39CrMoV13-9 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 4 क्षेत्रों के 14 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.72 g/cm³	14 4 क्षेत्रों में	9 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 94.3 % Cr — 3.3 % Mo — 1 % Mn — 0.6 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0.9 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni।

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 9 मान

QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm ²	A %
16 – 40	950-1150	11
40 – 100	900-1100	13
100 – 160	870-1070	14
160 – 250	800-1000	15
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		248

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.72	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

14 पदनाम · 5 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूनाइटेड किंगडम	9	यूरोप	3
3S132 इस ग्रेड का अपना नाम	bs	1.8523	din-en
3S132D	bs	39CrMoV13-9 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
40C	bs	40CrMoV13-9 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
897M39	bs		
EN40 C इस ग्रेड का अपना नाम	bs	यूनाइटेड किंगडम / फ़्रांस	1
HCM3	bs	S134 इस ग्रेड का अपना नाम	bsi-afnor
S132	bs		
S133	bs	इटली	1
S134	bs	36CrMoV12	uni

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

S134 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.8523	27 अग° 2026