

सामग्री संख्या 1.3566 · श्रेणी 1.3

15CrMo4

सामग्री संख्या 1.3566

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 9 क्षेत्रों के 13 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	13 ७ क्षेत्रों में	11 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



■ लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.1 %
 ■ Cr — 1.1 %
 ■ Mn — 0.8 %
 ■ Si — 0.4 %
 ■ सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.7 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

13 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

स्पेन	4	फ्रांस	1
18 CrMo 4	une	18 CD 4	afnor
A-1550	une	अंतरराष्ट्रीय	1
CMO	une	15CrMo4	iso
F-1550	une	चेकिया	1
पोलैंड	2	15 124	csn
15HGM	pn	हंगरी	1
18HGM	pn	BCMo 2	msz
यूरोप	1	रोमानिया	1
15CrMo4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	21MoMnCr12	stas
यूनाइटेड किंगडम	1		
708M20	bs		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेजों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पृष्ठताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

पूछताछ शुरू करें

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.3566	2 सित॰ 2026