

सामग्री संख्या 1.7139 · श्रेणी 1.7

16MnCrS5

सामग्री संख्या 1.7139

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 11 क्षेत्रों के 20 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.76 g/cm³	20 11 क्षेत्रों में	7 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.3 % Mn — 1.2 % Cr — 1 % Si — 0.4 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.2 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

यांत्रिक गुण

5 अवस्थाओं में 5 मान

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	207

TREATED TO HARDNESS RANGE	HB
Treated to hardness range	156-207
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	140-187
NORMALIZED	HB
Normalized	138-187
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²
200	1000

भौतिक गुण			1 मान
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.76	g/cm ³	

विभिन्न मानकों में पदनाम				20 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित
अंतरराष्ट्रीय	5	यूरोप	1	
16MnCr5	iso	16MnCrS5	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
16MnCrS5	iso			
20MnCr5	iso	स्पेन	1	
20MnCrS5	iso	16MnCr5-1	une	
21MnCr5	iso			
संयुक्त राज्य	4	रूस / सीआईएस	1	
G51150	uns	18ChG	gost	
G51170	इस ग्रेड का अपना नाम	इटली	1	
G51200	uns	16MnCr5	uni	
5117	इस ग्रेड का अपना नाम	स्वीडन	1	
	aisi-sae	SS2127	ss	
फ़्रांस	2			
16MC5	afnor	चेकिया	1	
20MC5	afnor			
पोलैंड	2	14 220	csn	
16HG	pn	सर्बिया	1	
20HG	pn	Č.4381	srps	

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

16MnCrS5 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.7139	28 अग° 2026