

सामग्री संख्या 1.2767 · श्रेणी 1.2

45NiCrMo16

सामग्री संख्या 1.2767

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 10 क्षेत्रों के 17 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.84 g/cm³	17 10 क्षेत्रों में	9 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 93.2 % Ni — 4.1 % Cr — 1.4 % C — 0.5 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.9 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड का संघटन प्रकाशित मॉडल की सत्यापित सीमा (एक निम्न-मिश्रधातु संघटन विंडो) से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई रूपांतरण तापमान अनुमानित नहीं किया गया है।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 1 मान

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	285

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.84	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

17 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

फ़्रांस	5	यूनाइटेड किंगडम	1
40NCD16	afnor	6F7	bs
40NCDV16	afnor		
40NiCrMo16	afnor	अंतरराष्ट्रीय	1
40NiCrMoV16	afnor	45NiCrMo16	iso
45NCD16	afnor		
यूरोप	2	जापान	1
45NiCrMo16	din-en	SKT6	jis
X45NiCrMo4	din-en	इटली	1
		45NiCrMo16KU	uni
संयुक्त राज्य	2	चेकिया	1
6F3	aisi-sae	19655	csn
6F7	aisi-sae		
पोलैंड	2	स्लोवाकिया	1
NPW	pn	19 655	stn
stal niklowa	pn		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

45NiCrMo16 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.2767	6 सित॰ 2026