

सामग्री संख्या 1.1231 · श्रेणी 1.1

C67S

सामग्री संख्या 1.1231

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 18 क्षेत्रों के 42 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 42 18 क्षेत्रों में	गुण मान 9 दर्ज
--	--	--------------------------


रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड का संघटन प्रकाशित मॉडल की सत्यापित सीमा (एक निम्न-मिश्रधातु संघटन विंडो) से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई रूपांतरण तापमान अनुमानित नहीं किया गया है।

यांत्रिक गुण

6 अवस्थाओं में 7 मान

SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %
0.3 – 3	640	16
COLD ROLLED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1140
QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1200-1900
SOFT ANNEALED		HV
Soft annealed		200
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		315
QUENCHED AND TEMPERED		HV
Quenched and tempered		370-580

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

42 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	9	रूस / सीआईएस	4
G10700 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	65	gost
1065	aisi-sae	68GA	gost
1069	aisi-sae	68ΓA	gost
1070 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	70	gost
1566	aisi-sae		
G10690	aisi-sae	यूनाइटेड किंगडम	3
G10700	aisi-sae	060A67	bs
G15660	aisi-sae	070A72	bs
J403	aisi-sae	CS70	bs
फ़्रांस	4	जापान	3
C68RR	afnor	S 70 C	jis
FMR70	afnor	S65CM	jis
FMR72	afnor	S70C-CSP	jis
XC68	afnor		

यूरोप	2
C67S इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
Ck 67 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
चीन	2
65	gb
70	gb
चेकिया	2
12 061	csn
12071	csn
पोलैंड	2
D70	pn
gat. 65	pn
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	2
1070	as-nzs
K1070S	as-nzs
रोमानिया	2
OLC66S	stas
OLC70A	stas

अंतरराष्ट्रीय	1
CS65	iso
इटली	1
C70	uni
स्वीडन	1
1770	ss
ब्राज़ील	1
1070	abnt
लैटिन अमेरिका	1
1070	copant
स्लोवाकिया	1
12061	stn
बुल्गारिया	1
70	bds

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

C67S के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.1231	15 सितं 2026