

सामग्री संख्या 1.0070 · श्रेणी 1.0

E360+CR

सामग्री संख्या 1.0070

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 17 क्षेत्रों के 32 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 32 17 क्षेत्रों में	गुण मान 4 दर्ज
--	--	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 99.9 % ● P — 0 % ● S — 0 % ● N — 0 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

32 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप	6	स्वीडन	2
1.0070	din-en	1655-00	ss
E360	din-en	1655-01	ss
E360+CR इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
Fe690-2	din-en	पोलैंड	2
St 70-2 G इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	Mst7	pn
St70-2	din-en	St7	pn
संयुक्त राज्य	2	हंगरी	2
A678 Grade C इस ग्रेड का अपना नाम	astm	A 70	msz
Grade55 इस ग्रेड का अपना नाम	astm	Fe 690-2	msz
यूनाइटेड किंगडम	2	ऑस्ट्रिया	2
4360-55E	bs	St690	onorm
E360	bs	St70F	onorm
फ़्रांस	2	चीन	1
A70	afnor	Q390C	gb
A70-2	afnor		
स्पेन	2	रूस / सीआईएस	1
A690	une	S375	gost
A690-2	une		
अंतरराष्ट्रीय	2	चेकिया	1
Fe690	iso	11700	csn
FeE690	iso	स्लोवाकिया	1
		11 700	stn
इटली	2	सर्बिया	1
Fe680	uni	Č.0745	srps
Fe690	uni		
		बेल्जियम	1
		A690-1.2	nbn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

E360+CR के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0070	21 अग° 2026