

सामग्री संख्या EN-JL1030

EN-GJL-200

सामग्री संख्या EN-JL1030

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 22 क्षेत्रों के 37 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	37 22 क्षेत्रों में	2 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

2 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

विभिन्न मानकों में पदनाम

37 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	5	यूनाइटेड किंगडम	3
F12101	इस ग्रेड का अपना नाम	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae	फ़्रांस	3
		FGL200	afnor
		Ft 20 D	afnor
		Ft20	afnor

स्वीडन	3	चीन	1
0120	ss	HT200	gb
0120-00	ss		
O120	ss	इटली	1
		G20	uni
यूरोप	2	चेकिया	1
EN-GJL-200	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	
GG-20	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	
जापान	2	लैटिन अमेरिका	1
FC20	jis	FG200	copant
FC200	jis		
रूस / सीआईएस	2	हंगरी	1
SCH20	gost	OV20	msz
C420	gost	रोमानिया	1
पोलैंड	2	FC200	stas
Z120	pn	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
ZI200	pn	T220	as-nzs
ऑस्ट्रिया	2	बुल्गारिया	1
GG20	onorm	Vch20	bds
GG200	onorm	बेल्जियम	1
स्पेन	1	FGG20	nbn
FG20	une	नीदरलैंड	1
अंतरराष्ट्रीय	1	GG20	nen
200	iso	ताइवान	1
		FC200	cn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पृष्ठताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-GJL-200 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JL1030	2 सित॰ 2026