

सामग्री संख्या EN-JM1130

EN-GJMB-350-10

सामग्री संख्या EN-JM1130

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 11 क्षेत्रों के 13 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	13 11 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 3 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	–
GOST 1215-79	–	–	100–163

भौतिक गुण

1 मान

अवस्था · आयाम			E GPa
20			166
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.85	g/cm ³	

विभिन्न मानकों में पदनाम

13 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप	2	जापान	1
EN-GJMB-350-10 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
रूस / सीआईएस	2	इटली	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost		
संयुक्त राज्य	1	स्वीडन	1
32510	aisi-sae	0815-00	ss
		चेकिया	1
यूनाइटेड किंगडम	1	422533	csn
B35-12	bs		
फ़्रांस	1	पोलैंड	1
MM35-10	afnor	Zcc35010	pn
		ऑस्ट्रिया	1
		GTS-350	onorm

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-GJMB-350-10 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JM1130	16 सितं 2026