

सामग्री संख्या EN-JS1073

EN-GJS-400-15C

सामग्री संख्या EN-JS1073

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 18 क्षेत्रों के 31 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	31 18 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

31 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

फ्रांस	5	यूनाइटेड किंगडम	2
400/17	afnor	420-12	bs
FCS 400-12	afnor	SNG 420	bs
FGS370-17	afnor	अंतरराष्ट्रीय	2
FGS400-12	afnor	400-12	iso
FGS400-15	afnor	400-15	iso
यूरोप	2	जापान	2
EN-GJS-400-15C इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FCD40	jis
GGG-40 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FCD400	jis

चीन	2	स्पेन	1
QT400-15	gb	FGE 38-17	une
QT400-18	gb		
रूस / सीआईएस	2	चेकिया	1
VCH40	gost	422304	csn
B440	gost		
इटली	2	पोलैंड	1
GS 370-17	uni	Zs40015	pn
GS400-12	uni	बुल्गारिया	1
		380-17	bds
स्वीडन	2	ऑस्ट्रिया	1
07 17-02	ss	SG38	onorm
0717-00	ss		
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	2	बेल्जियम	1
0717-02	as-nzs	FNG38-17	nbn
300-17	as-nzs	फ़िनलैंड	1
संयुक्त राज्य	1	GRP400	sfs
60-40-18	aisi-sae		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-GJS-400-15C के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JS1073	21 अग० 2026