

सामग्री संख्या EN-JS1082

EN-GJS-500-7U

सामग्री संख्या EN-JS1082

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 29 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	29 21 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 4 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	–
GOST 7293-85	–	–	–	153–245

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

29 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	3	अंतरराष्ट्रीय	1
65-45-12	aisi-sae	500-7	iso
70-50-05	aisi-sae		
80-55-06	aisi-sae	जापान	1
		FCD500	jis
यूरोप	2	चीन	1
EN-GJS-500-7U इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	QT500-7	gb
GGG-50 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
यूनाइटेड किंगडम	2	स्वीडन	1
500/7	bs	07 27-02	ss
SNG 500	bs		
रूस / सीआईएस	2	चेकिया	1
VCH50	gost	422305	csn
B450	gost		
इटली	2	लैटिन अमेरिका	1
GS 500	uni	FMNP55005	copant
GS500-7	uni		
पोलैंड	2	हंगरी	1
ZS5002	pn	GoV50	msz
Zs5007	pn		
ऑस्ट्रिया	2	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
GGG500	onorm	500-7	as-nzs
SG50	onorm		
फ़्रांस	1	बुल्गारिया	1
FGS 500-7	afnor	500-2	bds
स्पेन	1	बेल्जियम	1
FGE 50-7	une	FNG50-7	nbn
		नीदरलैंड	1
		GN50	nen
		फ़िनलैंड	1
		GRP500	sfs

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-GJS-500-7U के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JS1082	22 सित॰ 2026