

सामग्री संख्या EN-JS1060

EN-GJS-600-3

सामग्री संख्या EN-JS1060

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 32 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	32 21 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 4 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

32 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप	3	स्पेन	1
EN-GJS-600-3 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	अंतरराष्ट्रीय	1
Grade 600/3 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	600-3	iso
यूनाइटेड किंगडम	3	चीन	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs	स्वीडन	1
SNG 600	bs	07 32-03	ss
संयुक्त राज्य	2	चेकिया	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae	लैटिन अमेरिका	1
फ्रांस	2	FMNP65003	copant
FGS 600-3	afnor	हंगरी	1
FGS600-2	afnor	GoV60	msz
जापान	2	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
FCD60	jis	600-3	as-nzs
FCD600	jis	बुल्गारिया	1
रूस / सीआईएस	2	600-2	bds
VCH60	gost	बेल्जियम	1
B460	gost	FNG60-2	nbn
इटली	2	नीदरलैंड	1
GS600-2	uni	GN60	nen
GS600-3	uni	फ़िनलैंड	1
पोलैंड	2	GRP600	sfs
Zs60003	pn		
ZS6002	pn		
ऑस्ट्रिया	2		
GGG600	onorm		
SG60	onorm		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

EN-GJS-600-3 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JS1060	10 सित॰ 2026