

सामग्री संख्या 1.8831 · श्रेणी 1.8

# EStE 460 TM

सामग्री संख्या 1.8831

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 1 क्षेत्रों के 2 मानक पदनाम।

|                        |                   |         |
|------------------------|-------------------|---------|
| घनत्व                  | अन्य पदनाम        | गुण मान |
| 7.85 g/cm <sup>3</sup> | 2 1 क्षेत्रों में | 13 दर्ज |

## रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 96.6 % ● Mn — 1.7 % ● Si — 0.6 % ● Ni — 0.5 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.6 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: CrI

## यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 3 मान

| अवस्था · आयाम | REH<br>N/mm <sup>2</sup> |
|---------------|--------------------------|
| ≤ 16          | 460                      |
| 16 – 40       | 440                      |
| 40 – 63       | 430                      |

## भौतिक गुण

1 मान

| गुण   | मान  | इकाई              |
|-------|------|-------------------|
| घनत्व | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

## विभिन्न मानकों में पदनाम

2 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| यूरोप       | 2                              |
| EStE 460 TM | इस ग्रेड का अपना नाम<br>din-en |
| P460ML2     | इस ग्रेड का अपना नाम<br>din-en |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

## EStE 460 TM के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट  
सामग्री पृष्ठ देखें

ग्रेड खोज  
सभी ग्रेड खोजें

सामग्री संख्या  
1.8831

जारी  
21 अग॰ 2026