

सामग्री संख्या 1.8927 · श्रेणी 1.8

FeE620VKT

सामग्री संख्या 1.8927

S620QL के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 3 क्षेत्रों के 7 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	7 उ क्षेत्रों में	17 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 92.2 % ● Ni — 2 % ● Mn — 1.7 % ● Cr — 1.5 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 2.6 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



संघटन से परिकलित $\cdot^{\circ}\text{C}$

અનુમાનિત AE3 792 °C	અનુમાનિત AE1 723 °C	અનુમાનિત ACM 475 °C	અનુમાનિત BS 456 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

1 अवस्थाओं में 5 मान

अवस्था • आयाम	REH N/mm ²	RM N/mm ²
3 – 100	–	700–890
3 – 50	620	–
50 – 100	580	–
100 – 150	560	650–830

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³

7 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप	3	फ़्रांस	3
FeE620VKT	din-en	E620T	afnor
S620QL इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	E620TFP	afnor
TStE 620 V इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	S620T	afnor
		अंतरराष्ट्रीय	1
		E620	iso

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पृष्ठताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पल्ल देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.8927	22 सित० 2026