

सामग्री संख्या 2.4068 · श्रेणी 2.4

LC-Ni 99

सामग्री संख्या 2.4068







रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 9 क्षेत्रों के 27 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
8.89 g/cm ³	27 9 क्षेत्रों में	10 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

C		≤ 0.02
Si		≤ 0.25
Mn		≤ 0.35
S		0.005
Ni		≥ 99
Cu		≤ 0.25
Ti		≤ 0.1
Mg		≤ 0.15
Fe		≤ 0.4

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	8.89	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

27 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

अंतरराष्ट्रीय	10	यूनाइटेड किंगडम	2
C-Ni99	iso	NA 11	bs
C-Ni99-HC	iso	NA 12	bs
N5	iso		
NC2100	iso	फ्रांस	2
NC2100-HC	iso	Ni-01	afnor
Ni99,0	iso	Ni-02	afnor
Ni99.0/LC	iso		
NW2200	iso	रूस / सीआईएस	2
NW2201	iso	NP2	gost
stop odlewany	iso	NP4	gost
जापान	4	यूरोप	1
NLCB	jis	LC-Ni 99 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
NLCP	jis		
NNCB	jis	संयुक्त राज्य	1
NNCP	jis	N02201	uns
चीन	4	पोलैंड	1
H02200	gb	L210H21	pn
H02201	gb		
NS5200	gb		
NS5201	gb		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

LC-Ni 99 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	2.4068	3 सित॰ 2026