

सामग्री संख्या 1.0488 · श्रेणी 1.0

P275NL1

सामग्री संख्या 1.0488

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 4 क्षेत्रों के 18 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 18 4 क्षेत्रों में	गुण मान 15 दर्ज
--	---	---------------------------


रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3 813 °C	अनुमानित AE1 711 °C	अनुमानित ACM 401 °C	अनुमानित BS 554 °C
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 12 मान

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 16	275	–	–
16 – 40	265	–	–
40 – 60	255	–	–
≤ 60	–	390–510	24
60 – 100	235	370–490	–
60 – 250	–	–	23
100 – 150	225	360–480	–
150 – 250	215	350–470	–

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

18 पदनाम · 12 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	13	यूरोप	3
K01701 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	A662Gr.A	din-en
K01800 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	P275NL1 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
K01803 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	TStE 285 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
K01804 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
K02100 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	यूनाइटेड किंगडम / फ्रांस	1
K02203 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	01802 इस ग्रेड का अपना नाम	bsi-afnor
K02402 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
K02403 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	यूनाइटेड किंगडम	1
K02700	uns	43EE	bs
K02703 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
K12437	uns		
A633A	aisi-sae		
A662Gr.A	aisi-sae		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

P275NL1 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0488	9 सित॰ 2026