

सामग्री संख्या 1.0347 · श्रेणी 1.0

RRSt 13

सामग्री संख्या 1.0347

DC 03 G 1 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 12 क्षेत्रों के 25 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	25 12 क्षेत्रों में	5 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 99.4 % Mn — 0.5 % C — 0.1 % P — 0 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

25 पदनाम · 6 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप	8	चेकिया	2
1.0336	din-en	11301	csn
DC 03 G 1 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	11304	csn
DC03	din-en		
FeP03	din-en	स्पेन	1
RRSt 13 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	AP02	une
RRSt 3 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
St 13 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	जापान	1
USt14	din-en	SPCD	jis
संयुक्त राज्य	3	चीन	1
A619	aisi-sae	E इस ग्रेड का अपना नाम	gb
A1008 DS Type A+B इस ग्रेड का अपना नाम	astm		
A619	astm	रूस / सीआईएस	1
		08YU	gost
यूनाइटेड किंगडम	3	इटली	1
3CR	bs	FeP02	uni
CR2	bs		
CR3	bs	स्वीडन	1
फ़्रांस	2	1146	ss
DC03	afnor		
E	afnor	स्लोवाकिया	1
		11 301	stn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेजों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

RRSt 13 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0347	21 अग° 2026