

सामग्री संख्या 1.0570 · श्रेणी 1.0

S325G

सामग्री संख्या 1.0570

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 20 क्षेत्रों के 101 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 101 20 क्षेत्रों में	गुण मान 6 दर्ज
--	---	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.6 % Mn — 1.6 % Si — 0.6 % C — 0.2 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

101 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूनाइटेड किंगडम	15	रूस / सीआईएस	7
1449-50/35HR	bs	17G1S	gost
1449-50/35HS	bs	17GS	gost
4360 50 B	bs	17Г1C	gost
4360-50C	bs	17ГC	gost
4360-50D	bs	35	gost
50C	bs	S345	gost
50D	bs	C345	gost
CEW5	bs		
D1FF	bs	पोलैंड	7
ERW5	bs	15GA	pn
Fe510	bs	16G2	pn
Fe510D1FF	bs	18G2	pn
S355J0	bs	18G2A	pn
S355J2G3	bs	18G2AA	pn
SAW5	bs	18G2ACu	pn
		G355	pn
जापान	14		
SM490	jis	चीन	6
SM490A	jis	16Mn	gb
SM490B	jis	16MnDR	gb
SM490C	jis	16Mng	gb
SM490YA	jis	16MnL	gb
SM490YB	jis	16MnR	gb
SM50A	jis	HP345	gb
SM520B	jis		
SM520C	jis	स्वीडन	6
SM53C	jis	2132	ss
SS490C	jis	2133	ss
STK490	jis	2134	ss
STKM16C	jis	2135-01	ss
STKR490	jis	2172	ss
		2174	ss
इटली	11		
Fe510	uni	फ्रांस	5
Fe510B	uni	E36-3	afnor
Fe510C	uni	E36-4	afnor
Fe510CFN	uni	S355J0	afnor
Fe510D	uni	S355J2G3	afnor
Fe52BFN	uni	S355K2G3	afnor
Fe52CFN	uni		
FeE420	uni	स्पेन	5
S355J0	uni	A510C	une
S355J2G3	uni	AE355D	une
S355JR	uni	Fe510D1FF	une
		S355J2G3	une
		S355J2G4	une

यूरोप	4	रोमानिया	2
1.0570	din-en	OL52.3	stas
S325G इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	OL52.4	stas
St 52-3 G इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	बुल्गारिया	2
St52-3	din-en	17GS	bds
चेकिया	4	S355J2G3	bds
11438	csn	ऑस्ट्रिया	2
11483	csn	St510D	onorm
11503	csn	St52F	onorm
11523	csn	स्लोवाकिया	1
हंगरी	4	11 503	stn
45D	msz	सर्बिया	1
B50.36	msz	Č.0563	srps
Fe355C/FF	msz	बेल्जियम	1
S355J2G3	msz	FE510D1FF	nbn
संयुक्त राज्य	3	दक्षिण कोरिया	1
K12037 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	STKM16C	ks
1024	aisi-sae		
Gr.50type1-4	aisi-sae		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

S325G के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0570	22 सित० 2026