

सामग्री संख्या 1.0060 · श्रेणी 1.0

St 60-2 G

सामग्री संख्या 1.0060

E335+CR के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 55 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	55 21 क्षेत्रों में	4 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 99.9 % P — 0 % S — 0 % N — 0 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

55 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	6	बुल्गारिया	3
S345	gost	ASt6	bds
St5ps	gost	E335	bds
St5sp	gost	WSt6sp	bds
St6ps	gost		
St6sp	gost	फ्रांस	2
Cт6cn	gost	A60-2	afnor
		E335	afnor
यूरोप	5		
E335	din-en	अंतरराष्ट्रीय	2
E335+CR इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	Fe590	iso
Fe590-2	din-en	FeE690	iso
St 60-2 G इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
St60-2	din-en	जापान	2
		SM570	jis
		SM58	jis
यूनाइटेड किंगडम	5		
4360-55C	bs	चीन	2
4360-55E	bs	HRB335	gb
55C	bs	Q345C	gb
E335	bs		
Fe590-2FN	bs	पोलैंड	2
		MSt6	pn
स्पेन	4	St6	pn
A590	une		
A590-2	une	ऑस्ट्रिया	2
E355	une	St590	onorm
Fe590-2FN	une	St60F	onorm
इटली	4		
E335	uni	बेल्जियम	2
Fe580	uni	A590-1.2	nbn
Fe590	uni	FE590-2FN	nbn
Fe60-2	uni		
संयुक्त राज्य	3	चेकिया	1
A572	aisi-sae	11600	csn
A572Gr.65	aisi-sae		
A678 Grade C इस ग्रेड का अपना नाम	astm	स्लोवाकिया	1
		11 600	stn
स्वीडन	3		
1650	ss	सर्बिया	1
1650-00	ss	Č.0645	srps
1650-01	ss		
हंगरी	3	रोमानिया	1
A 60	msz	OL60.1k	stas
E355	msz		
Fe590-2	msz	स्विट्ज़रलैंड	1
		St60-2	snv

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

St 60-2 G के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0060	22 अग॰ 2026