

सामग्री संख्या 1.0036 · श्रेणी 1.0

Ust 37-2

सामग्री संख्या 1.0036

S235JR के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 99 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	99 21 क्षेत्रों में	7 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.3 % ● Mn — 1.4 % ● C — 0.2 % ● P — 0 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

3 अवस्थाओं में 34 मान

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	—	360–510

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
3 - 100	-	360-510
≤ 16	235	-
16 - 40	225	-
40 - 63	215	-
63 - 80	215	-
80 - 100	215	-
100 - 150	195	350-500
150 - 250	-	340-490
150 - 200	185	-
200 - 250	175	-

अवस्था · आयाम	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 1	17	-
1 - 1.5	18	-
1.5 - 2	19	-
2 - 2.5	20	-
2.5 - 3	21	-
3 - 40	-	26
40 - 63	-	25
63 - 100	-	24
100 - 150	-	22
150 - 250	-	21

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
2 - 3.9	380	255	20
4 - 10	380	245	25
10 - 20	370	245	25
20 - 40	370	235	25

भौतिक गुण			2 मान
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.85	g/cm ³	

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	without limitations.	

विभिन्न मानकों में पदनाम

99 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य		13	फ़्रांस		7
A283(A)	aisi-sae		4360-40D		afnor
A284Gr.D	aisi-sae		E24-3		afnor
A570(33)	aisi-sae		E24-4		afnor
A570(36)	aisi-sae		S235J0		afnor
A573Gr.58	aisi-sae		S235J2G3		afnor
A611Gr.C	aisi-sae		S235J2G4		afnor
K01804	aisi-sae		S235JRG1		afnor
K02001	aisi-sae				
K02301	aisi-sae		चीन		7
K02502	aisi-sae		A3		gb
K02601	aisi-sae		Q235		gb
K02701	aisi-sae		Q235A		gb
K02702	aisi-sae		Q235A-F		gb
			Q235A-Z		gb
इटली		11	Q235B		gb
Fe360B	uni		Q235B-Z		gb
Fe360BFU	uni				
Fe360C	uni		स्पेन		6
Fe360CFN	uni		AE235B		une
Fe360D	uni		AE235D		une
Fe360DFF	uni		Fe360B		une
Fe37-2	uni		Fe360D1FF		une
S235J0	uni		S235J2G3		une
S235J2G3	uni		S235JRG1		une
S235J2G4	uni				
S235JRG1	uni		हंगरी		6
			A1		msz
यूनाइटेड किंगडम		10	B38.24		msz
1449-37/23CR	bs		B38.24B		msz
235JRG1	bs		Fe235B/FU		msz
4360-40B	bs		S235J2G3		msz
4449-250	bs		S235JRG1		msz
Fe360B	bs				
Fe360D1FF	bs		बुल्गारिया		6
Gr 40A	bs		BSt3kp		bds
HFS4	bs		BSt3ps		bds
HFW4	bs		Ew-08AA		bds
S235J2G3	bs		S235J2G3		bds
			S235JRG1		bds
			WSt3kp		bds

चेकिया	5	ब्राज़ील	3
10216	csn	NBR 6648 CG26	abnt
10370	csn	NBR 6650 CF26	abnt
11343	csn	NBR 7007 MR250	abnt
11373	csn		
11378	csn	अंतरराष्ट्रीय	2
रूस / सीआईएस	4	E235-A	iso
S255	gost	Fe360-A	iso
St3kp	gost	जापान	2
C255	gost	SS400	jis
Ст3кп	gost	STKM12A	jis
पोलैंड	4	रोमानिया	2
SS400	pn	OB37	stas
St3SX	pn	OL37.1	stas
St3SY	pn		
St3W	pn	बेल्जियम	2
यूरोप	3	FE360B	nbn
S235JR इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FED1FF	nbn
S235JRG1 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	स्लोवाकिया	1
Ust 37-2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	11 373	stn
स्वीडन	3	दक्षिण अफ्रीका	1
1311	ss	240 WA	sans
1312	ss	ऑस्ट्रिया	1
1313	ss	St37F	onorm

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

Ust 37-2 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0036	21 अग 2026