

सामग्री संख्या 1.4742 · श्रेणी 1.4

X10CrA118

सामग्री संख्या 1.4742

X10CrA118 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 16 क्षेत्रों के 38 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.56 g/cm³	38 16 क्षेत्रों में	8 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 78.8 % Cr — 18 % Si — 1 % Mn — 1 % सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

यांत्रिक गुण

3 अवस्थाओं में 8 मान

SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				212
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Bar, GOST 5949-75	490	295	20	50
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	
Plate/Sheet	440	245	15	

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.56	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

38 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	6	यूनाइटेड किंगडम	3
15Ch18Ju	gost	430S15	bs
15Ch18SJU	gost	EN60	bs
15KH18SYU	gost	X10CrAlSi18	bs
15X18CЮ	gost		
X18CЮ	gost	जापान	3
3A484	gost	SUH21 इस ग्रेड का अपना नाम	jis
		SUN21	jis
संयुक्त राज्य	5	SUS430	jis
S44200	uns		
430	aisi-sae	फ्रांस	2
442	aisi-sae	Z10CAS18	afnor
51442	aisi-sae	Z12CAS18	afnor
A176	astm		
स्पेन	5	चीन	2
F.3113	une	1Cr19Al3	gb
F.3153	une	Cr17	gb
F.3153-X10CrAI 18	une	इटली	1
X10CrAl18	une	X8Cr17	uni
X10CrAlSi18	une		
		स्वीडन	1
यूरोप	4	SISI 442 इस ग्रेड का अपना नाम	ss
1.4742	din-en		
X10CrA118	din-en	सर्बिया	1
X10CrAl18 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	Č.4973	srps
X10CrAlSi18 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		

पोलैंड	1
H18JS	pn
हंगरी	1
H13	msz
रोमानिया	1
10AlCr180	stas

बुल्गारिया	1
Ch18SJu	bds
दक्षिण कोरिया	1
STR21	ks

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

X10CrA118 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.4742	9 सित॰ 2026